

Sigmafix Universal

akrylowy koncentrat gruntujący do fasad i wnętrz

Zakres stosowania Wodorozcieńczalny koncentrat gruntujący i uszczelniający, na bazie kopolimerów akrylowych, przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Stosowany pod farby oparte na spoiwach organicznych i inne powłoki ścienne lub jako powłoka neutralizująca właściwości absorpcyjne niezagruntowanych powierzchni, podłoża kredujących i pyłących. Może być używany jako powłoka podkładowa na niezagruntowane ściany pozwalająca uzyskać dobrą przyczepność kolejnych warstw farby, trwałość i jednolitość koloru oraz jednakowy połysk na całej powierzchni.

Główne zalety produktu

- wyrównuje i zmniejsza chłonność podłoża
- wzmacnia podłoże

Kolor Mleczny (powłoka sucha jest prawie bezbarwna)

Parametry techniczne

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	1,01÷1,02
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	2 h
Nanoszenie farby nawierzchniowej, [h]		po 6 h
Zawartość części stałych, min.[%obj.]	PN-EN ISO 3251	25,0÷28,0

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/g/FW): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 30 g/l.

Data ważności 12 miesięcy od daty produkcji

Metoda malowania Pędzel, wałek

Rekomendowane narzędzia Pędzel Ławkowiec, wałek Microfibre marki DEKORAL GOLD

Wydajność do 8 m²/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.

Rekomendowana ilość warstw 1-2

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11
www.profesjonalnefarby.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

Sigmafix Universal

akrylowy koncentrat gruntujący do fasad i wnętrz

Przygotowanie podłoża	<p>Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, zwarta, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem.</p> <p>Zwietrzałe fragmenty podłoża i stare powłoki farb klejowych lub wapiennych usunąć mechanicznie lub przez zmycie powierzchni ścian strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem do odsłonięcia właściwego podłoża. Powłoki dobrze związane odłuszczyć poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących. Ubytki i spękania podłoża należy uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną lub szpachlą. Cegły, gazobeton, płyty kartonowo-gipsowe można gruntować bezpośrednio po ich położeniu, natomiast gładzie i tynki gipsowe po 2 tygodniach od nałożenia.</p>
Malowanie	<p>Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać. Wyrób należy rozcieńczyć wodą w stosunku 1 część gruntu na 4 części wody. Czyste, suche podłoże należy gruntować przy pomocy pędzla do całkowitego nasycenia powierzchni. Nanosić tak, aby na powierzchni nie powstała błyszcząca warstwa. Zagruntowane podłoże pozostawić do całkowitego wyschnięcia na ok. 6 godzin. W przypadku podłoży silnie chłonących wodę zaleca się dwukrotne gruntowanie wyrobem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:8 metodą mokro na mokro. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.</p>
Dodatkowe informacje	<p>Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +30 °C i wilgotności względnej powietrza poniżej 85%. Beton oraz nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne malować po 3-4 tygodniach sezonowania. Niesprzyjające warunki (wysoka wilgotność i niska temperatura powietrza) wydłużają czas schnięcia. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.</p>
PKWiU	20.30.11.0
Atesty	<p>Posiada atest PZH Zgodna z PN-C-81906</p>
Zalecenia BHP i P. Poż	<p>Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.sigmacoatings.com.pl</p>
Opakowania	1 L, 5 L, 10 L

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11
www.profesjonalnefarby.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.