

Sigmalive DS Acryl

wodorozcieńczalna lakierobejca na bazie żywic akrylowych

Zakres stosowania	Lakierobejca przeznaczona do ochrony i dekoracji powierzchni drewnianych, tj. okna, elementy elewacji, balkony, ogrodzenia do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Zabezpiecza powłokę przed działaniem grzybów pleśniowych.
Główne zalety produktu	<ul style="list-style-type: none"> - bardzo odporna na promieniowanie UV - stanowi doskonałe zabezpieczenie powierzchni drewna przed wpływami atmosferycznymi - szybkoschnąca - podkreśla rysunek drewna - długotrwała elastyczność powłoki - reguluje wilgotność drewna
Kolory	Bezbarwny oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.
Wygląd powłoki	Satynowy
Parametry techniczne	

Lepkość Brookfield 20±2 °C, min. [mPas]		300
Gęstość w 23 °C [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	0,96
Zawartość części stałych vol. %	PN-EN ISO 3251	61
Zalecana grubość suchej warstwy [µm] na warstwę	PN-EN ISO 2808	25
Pyłosucha w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h]	PN-EN ISO 1517	1
Sucha dotykowo w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h]	PN-EN ISO 1517	6
Następna warstwa w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h]		7

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11
www.profesjonalnefarby.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

Sigmalife DS Acryl

wodorozcieńczalna lakierobejca na bazie żywic akrylowych

Limit zawartości LZO wg dyrektywy UE dla tego produktu (kat. A/e/FW): 130 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 130 g/l.

Data ważności	24 miesiące od daty produkcji
Metoda malowania	Pędzel, wałek, natrysk
Rekomendowane narzędzia	Wałek Microfibre, pędzel Płaski PES-MIX, pędzel Płaski 6550, pędzel Płaski, pędzel OVAL marki DEKORAL GOLD Malowanie natryskowe:

Urządzenie GRACO	Ciśnienie min.	Dysza min. nr	Filtr [Mesh]	Zalecane rozcieńczenie	Inne uwagi
Graco HVLP TURBO FORCE 9,5	0,7	3	-	0%	-

Wydajność	Do 17 m ² /l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.
Rekomendowana ilość warstw	2-3
Przygotowanie podłoża	Produkt należy nanosić na suche, odtłuszczone i oczyszczone podłoże w 2-3 warstwach. Surową powierzchnię drewna zagruntować Sigmalife VS-X lub Sigmalife VS Acryl w tym samym kolorze. Stare powłoki w dobrym stanie oczyścić i zmatowić, miejsca zniszczone przetrzeć papierem ściernym i zagruntować Sigmalife VS-X lub Sigmalife VS Acryl. Stosując Sigmalife DS Acryl jako powłokę dekoracyjną wewnątrz pomieszczeń nie jest konieczne stosowanie Sigma VS Acryl. Powłoki akrylowe, w przypadku drewna zagruntowanego przemysłowymi bejcami stolarskimi, należy pomalować 1 lub 2 warstwami wykończeniowymi Sigmalife DS Acryl, po uprzednim oczyszczeniu i zmatowieniu podłoża.
Malowanie	Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć wodą (max. 5% obj.). Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej +8°C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16%.
Dodatkowe informacje	Bejca bezbarwna jest najmniej odporna na warunki atmosferyczne, dlatego nie zaleca się używać jej na zewnątrz. Grubość powłoki suchej dla bejc w kolorach jasnych powinna wynosić przynajmniej 85 µm, przy stosowaniu na zewnątrz. Sigmalife DS

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11
www.profesjonalnefarby.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

karta nr 44/12/2010/S

Sigmallife DS Acryl

wodorozcieńczalna lakierobejca na bazie żywic akrylowych

Acryl może zostawiać mleczno białe smugi podczas malowania. Zanikają one po kilku minutach. Wyrobu nie należy stosować na podłoża drewniane (np. merbau) zawierające rozpuszczalne w wodzie składniki drewna, które mogą migrować na powierzchnię farby. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

PKWiU	20.30.12.0
Atesty	Posiada atest PZH
Zalecenia BHP i P. Poż	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.sigmacoatings.com.pl
Opakowania	1 L, 2,5 L

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11
www.profesjonalnefarby.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.