

Sigmalife VS-X

wyrób ochronny do drewna na bazie żywic alkidowych

Zakres stosowania Wyrób do użytku zewnętrznego, jako warstwa gruntująca, kolorująca surowe drewno, zapewniająca ochronę w systemie zabezpieczania i dekorowania powierzchni drewnianych Sigmalife. Zabezpiecza powłokę przed działaniem grzybów pleśniowych.

Główne zalety produktu

- reguluje wilgotność drewna
- podkreśla rysunek drewna
- zawiera filtry UV
- może być pokrywana wyrobami opartymi na wodorozcieńczalnych żywicach akrylowych jak i alkidowych

Kolor Bezbarwny oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.

Wygląd powłoki Satynowy

Parametry techniczne

Gęstość w 23 °C [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	0,92
Zawartość części stałych vol. %	PN-EN ISO 3251	50
Zalecana grubość suchej warstwy [µm] na warstwę	PN-EN ISO 2808	30
Pyłosucha w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h]	PN-EN ISO 1517	3
Sucha dotykowo w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h]	PN-EN ISO 1517	4
Następna warstwa w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h]		16
Temperatura zapłonu [°C]	PN-EN ISO 1523	56

Limit zawartości LZO wg dyrektywy UE dla tego produktu (kat. A/e/FR): 400 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 400 g/l.

Data ważności 24 miesiące od daty produkcji

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11
www.profesjonalnefarby.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

Sigmalife VS-X

wyrób ochronny do drewna na bazie żywic alkidowych

Metoda malowania Pędzel, natrysk

Rekomendowane narzędzia Pędzel Płaski 6550, Pędzel Płaski, Pędzel Oval marki DEKORAL GOLD

Malowanie natryskowe:

Urządzenie GRACO	Ciśnienie min.	Dysza min. nr	Filtr [Mesh]	Zalecane rozcieńczenie	Inne uwagi
Graco HVLP TURBO FORCE 9,5	0,7	2	-	0%	-

Wydajność Do 22 m²/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.

Rekomendowana ilość warstw 1-3

Przygotowanie podłoża Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Powierzchnie zabrudzone przeszlifować i odpylić. Powierzchnie uprzednio malowane oczyścić, usunąć złuszczenia, przeszlifować i odpylić.

Malowanie Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Z uwagi na możliwe różnice w chłonności podłoża należy po ok. 10 min. sprawdzić stan powłoki i usunąć ewentualne zacieki. W przypadku stosowania VS-X jako powłoki wykończeniowej wyrób należy nanosić w 3 warstwach. W celu dodatkowej ochrony, po wymalowaniu zaleca się nałożenie 1 lub 2 warstw alkidowej lakierobejcy nawierzchniowej Sigmalife DS lub Sigmalife DS Acryl.

Dodatkowe informacje Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej +8 °C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16%. Bejca bezbarwna jest najmniej odporna na warunki atmosferyczne, dlatego nie zaleca się używać jej na zewnątrz. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć benzyną lakową lub rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych. Kolor zależy od wielu czynników, między innymi od rodzaju drewna, grubości aplikowanej powłoki oraz metody aplikacji, dlatego też przed malowaniem zaleca się przeprowadzenie próby aplikacyjnej na małej powierzchni. Nie chroni drewna przed rozwojem mikroorganizmów.

PKWiU 20.30.12.0

Atesty Posiada atest PZH

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11
www.profesjonalnefarby.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

karta nr 43/12/2010/S

Sigmalife VS-X

wyrób ochronny do drewna na bazie żywic alkidowych

Zalecenia BHP i P. Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.sigmacoatings.com.pl

Opakowania

1 L, 2,5 L

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11
www.profesjonalnefarby.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.